

Характеристики химической стойкости основных рабочих поверхностей

| Рабочая поверхность \ Реагент | Alfalca (A) | | Керамогранит (КГ) | | Постформинг (Пф) | | Ламинированная ДСП (Л) | | Нержавеющая сталь (Н) | |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| | ≤15 мин | ≥3 часов | ≤15 мин | ≥3 часов | ≤15 мин | ≥3 часов | ≤15 мин | ≥3 часов | ≤15 мин | ≥3 часов |
| Соляная кислота, 37% | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Серная кислота, 98% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Азотная кислота, 65% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Уксусная кислота, 99% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Натрия гидроксид, 20% | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Водорода перекись, 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ацетон | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Этиловый спирт | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Гексан | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Толуол | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

0 - не устойчив, разрушение поверхности

1 - изменение поверхности без разрушения, появление пятен, шероховатостей

2 - практически устойчив, появление незначительных изменений

3 - устойчив, без изменения поверхности

Артикулы

Артикулы изделий содержат в себе информацию по типу изделия, назначению, размерному ряду и материалу рабочей поверхности. Примеры:

